



Mad. Atlântico
madeiras e derivados

+351 262 926 225 | +351 960 203 235
geral@madatlantico.pt | madatlantico.pt
IC2 km81 - Moita do Gavião | 2475-034 Benedita

CE 2+
CE

Atlântico Poplar (choupo)

Contraplacado de choupo de extra qualidade isento de nó B+/B.
Leve, económico, versátil.

Construção	100% Choupo
Colagem	Classe 1, segundo a norma EN-314-2
Faces	B+/BB
Densidade	440-500 Kg/m ³ EN-323
Elasticidade	3400 - 5500 N/mm ² EN-310
Humidade	6 - 14 % EN-322
Dimensões standard	2500 x 1250 mm
Espessura standard	3 5 8 10 15 18 22 mm
Tolerâncias dimensionais	Conforme a norma EN 315
Aplicações	Carpintaria Design de Interiores Construção Estruturas em Madeira Embalagem Indústria Auto



Instruções de aplicação

As variações de humidade, temperatura ou luz solar podem causar alterações nos painéis. Para evitar estas modificações aconselhamos a deixar aberturas entre os painéis na sua colocação, bem como utilização de produtos que confirmam impermeabilidade das faces.

Instruções de armazenamento

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superfície nivelada e num local coberto e seco.

Informação adicional

A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou fotografia não representa a generalidade dos painéis. Ao fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

